

Caratteristiche tecniche**Technical characteristics**

Articolo article	MALAGA BIREGINATO
TESSUTO <i>fabric</i>	POLIESTERE 300/600 gr. 195 mtq +/- 3% fili 26 ; trame 13
SUPPORTO <i>acrylic coating</i>	resina acrilica gr. 35 mtq
PESO TOTALE <i>total weight</i>	230 mtq/gr. +/- 20 gr.
ALTEZZA <i>width</i>	220 Cm.+/- 3 Cm
RESISTENZA ALLE FLESSIONI <i>flex resistance</i>	> 100.000
COLONNA ACQUA <i>water column</i>	> 80 cm.
SOLIDITA' SFREGAMENTO A UMIDO/CROCKMETER <i>humid rubbing</i>	3/4 colori chiari / <i>light colors</i> 3 colori scuri / <i>dark colors</i>
TRAMA <i>weft</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	160 daN. / 5 CM
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	14 daN
ORDITO <i>warp</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	140 daN. / 5 CM.
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	9 daN

trattamento u.v. ed antibatterico

buone solidità alla luce e alle intemperie

lavare con acqua e detersivo neutro e risciacquare con acqua

possono essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso

modifications may be made at any time without prior notice

i trattamenti u.v. ed antibatterico hanno durata limitata nel tempo



TESSILPLASTICA S.R.L.

20027 Rescaldina (MI) ■ Via della Repubblica, 30

Tel. 0331464544 ■ Fax 0331464723

www.tessilplastica.it ■ e-mail: info@tessilplastica.it