

**Caratteristiche tecniche****Technical characteristics****Articolo article****MALAGA BIREGINATO****TESSUTO**  
*fabric***POLIESTERE 300/600**  
gr. 195 mtq +/- 3%  
fili 26 ; trame 13**SUPPORTO**  
*acrylic coating*

resina acrilica gr. 35 mtq

**PESO TOTALE**  
*total weight*

230 mtq/gr. +/- 20 gr.

**ALTEZZA** *width*

220 Cm. +/- 3 Cm

**RESISTENZA ALLE FLESSIONI**  
*flex resistance*

&gt; 100.000

**COLONNA ACQUA**  
*water column*

&gt; 80 cm.

**SOLIDITA' SFREGAMENTO**  
**A UMIDO/CROCKMETER**  
*humid rubbing*3/4 colori chiari / *light colors*  
3 colori scuri / *dark colors***TRAMA** *weft***CARICO ROTTURA**  
*tensile strength*

160 daN. / 5 CM

**LACERAZIONE**  
*tear strength*

14 daN

**ORDITO** *warp***CARICO ROTTURA**  
*tensile strength*

140 daN. / 5 CM.

**LACERAZIONE**  
*tear strength*

9 daN

trattamento u.v. ed antibatterico

buone solidità alla luce e alle intemperie

lavare con acqua e detersivo neutro e risciacquare con acqua

possono essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso  
*modifications may be made at any time without prior notice*

i trattamenti u.v. ed antibatterico hanno durata limitata nel tempo

**CODICE DOGANALE 59031090****TESSILPLASTICA S.R.L.**

20027 Rescaldina (MI) ■ Via della Repubblica, 30

Tel. 0331464544 ■ Fax 0331464723

www.tessilplastica.it ■ e-mail: info@tessilplastica.it