

**Caratteristiche tecniche**    *Technical characteristics*

<b>Articolo article</b>	<b>RAINPOL</b>
<b>TESSUTO</b> <i>fabric</i>	<b>PES 280/280 HT</b> gr. 85 mtq +/- 3% fili 15 ; trame 14
<b>SUPPORTO</b> <i>coating</i>	<b>P.V.C.100%</b> gr. 260 mtq
<b>PESO TOTALE</b> <i>total weight</i>	<b>350 mtq/gr. +/- 20 gr.</b>
<b>ALTEZZA</b> <i>width</i>	<b>150 Cm.+/- 3 Cm</b>
<b>RESISTENZA ALLE FLESSIONI</b> <i>flex resistance</i>	<b>&gt; 100.000</b>
<b>COLONNA ACQUA</b> <i>water column</i>	<b>&gt; 100 cm.</b>
<b>TRAMA</b> <i>weft</i>	
<b>CARICO ROTTURA</b> <i>tensile strength</i>	<b>70 daN. / 5 CM</b>
<b>LACERAZIONE</b> <i>tear strength</i>	<b>7 daN</b>
<b>ORDITO</b> <i>warp</i>	
<b>CARICO ROTTURA</b> <i>tensile strength</i>	<b>65 daN. / 5 CM.</b>
<b>LACERAZIONE</b> <i>tear strength</i>	<b>6,5 daN</b>

possono essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso  
modifications may be made at any time without prior notice

**Codice doganale 59031090**



**TESSILPLASTICA S.R.L.**

20027 Rescaldina (MI) ■ Via della Repubblica, 30  
Tel. 0331464544 ■ Fax 0331464723

www.tessilplastica.it ■ e-mail: info@tessilplastica.it